

נאוטקסטיל א.פ.י

בד פוליאסטר לא ארוג 100 גר'/מ"ר עבור שימוש עם חומרי איטום משחתיים

תיאור

בד פוליאסטר לא ארוג עם משקל 100 גרם גר' / מ"ר, מתאים לחיזוק מערכות איטום וציפוי המיושמות בהברשה



אריזה

גליל 0.98 מ', 0.49 ס"מ
סרט 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 ס"מ

תחומי יישום

- מערכות איטום משחתיות משוריינות - אידאלי לחיזוק מערכות נאופרוף פוליאוריה
- חיזוק מקומי של חומר איטום משחתי באזורים קשים ופרטים, סדקים, חבורים בין משטחים אנכיים לרצפה וכו'.

תכונות - יתרונות

- מגדיל באופן משמעותי את החוזק המכני ואת העמידות של מערכות האיטום
- אינו נקרע או מתקמט בקלות במהלך היישום, מבטיח הידבקות מעולה של מערכת האיטום למצע ומונע לכידת אוויר
- משפר את תכונות גישור הסדקים של מערכת האיטום
- מקל על היישום של שכבות עם עובי מוגדל ואחיד של מערכת האיטום
- יישום קל ומהיר
- מתאים ליישום של מערכות מחוזקות בכל משטחי הפרויקט או רק באופן מקומי בנקודות או אזורים נבחרים

מאפיינים טכניים

מסה ליחידת שטח (EN ISO 9864)	100 גר' / מ"ר
התארכות בעומס מרבי (EN ISO 10319)	≤ 45%
עמידות לנקב סטטי CBR (EN ISO 12236)	480 ניוטון



הוראות שימוש

לאחר הכנת התשתית ויישום שכבת היסוד המתאימים, מיישמים את השכבה הראשונה של חומר האיטום בהברשה עפ"י הוראות היישום, בזמן שהשכבה הראשונה עדיין טרייה, יש לפרוס **נאוטקסטיל אן.פי** על פני המשטח ומשלים אותו בתוך הציפוי תוך הקפדה על כך שלא ייווצרו קמטים או בועות. לאחר מכן מורחים על גבי החיזוק שכבה שנייה, כך שבד הפוליאסטר משתלב באופן מלא בתוך חומר האיטום (יישום "רטוב על רטוב" של שתי שכבות כאשר הבד נמצא ביניהן). מומלץ שגילי חומר החיזוק יחפפו ב-10 ס"מ. כאשר המשטח יבש לציפוי מחדש, רצוי ליישם לפחות שכבת איטום אחת נוספת של חומר האיטום המשחתי, בהתאם להוראות הגיליון הנתונים הטכניים המתאים.

הערות מיוחדות

קיימות הגבלות בהתאם לגיליון הנתונים הטכניים של מערכות האיטום המתאימות

צבע	לבן
אריזה	גלילים 0.98 מ', 0.49 ס"מ סרטים 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 ס"מ
יציבות באחסון	ללא הגבלה, כאשר מאוחסן באריזתו המקורית, ללא קמטים ובתוך מבנה בתנאים יבשים וטמפרטורות בין 5°C+ לבין 35°C+

המידע הכלול בגיליון נתונים זה בנוגע לשימושים וליישומים של המוצר, מבוסס על הניסיון והידע של חברת א.מ.שי.איטום בע"מ. הוא מוגש כשירות למתכננים וקבלנים על מנת לסייע להם למצוא פתרונות פוטנציאליים. אולם, כספקית, חברת א.מ.שי.איטום בע"מ אינה שולטת בשימוש הנעשה במוצר בפועל, ולפיכך אינה אחראית לתוצאות השימוש. כתוצאה מהמשך הקידמה הטכנולוגית, על הלקוחות שלנו לבדוק עם המחלקה הטכנית שגיליון הנתונים הנוכחי לא שונה במהדורה מאוחרת יותר.

רח' החרושת 49 קריית ביאליק, מיקוד 2751057, טל': 04-6046525

אימייל: info@amsi.co.il www.amsi.co.il