

טאמרז 210

שרף הזרקה אפוקסי בצמיגות נמוכה מאוד

תיאור

טאמרז 210 הוא דבק אפוקסי המשמש להזרקה לסדקים שחשופים לתזוזה מועטה או ויברציות. המוצר מגיע בצמיגות נמוכה מאוד מה שמאפשר חדירה מקסימאלית לסדקים נימיים ביותר. המוצר אינו רגיש ללחות ולכן ניתן להזריק אותו גם לסדקים לחים. לאחר ההזרקה כאשר החומר מתקשה הוא יגן על השלמות המבנית ועל פלדת הזיון ובאותו זמן יגן מתזוזה וויברציות

שימושים אופייניים	יתרונות מפתח
<ul style="list-style-type: none"> הזרקה לבטון סדוק דבק אפוקסי לחלוקי אבן ציפוי אפוקסי לוחות בטון סדוקים מאגרי מים גשרים הדבקה מחדש של אריחים 	<ul style="list-style-type: none"> מאושר למים חדירה יוצאת מהכלל הידבקות מצוינת אי רגישות לרטיבות לא מתכווץ

נתונים טכניים

TG	STD	טאמרז 210
ענבר	ענבר	צבע
1.05	1.05	צפיפות
2:1 לפי נפח	2:1 לפי נפח	יחס ערבוב
15 מעלות צלזיוס	5 מעלות צלזיוס	טמפרטורת ייבוש מינימאלית מומלצת
28 ימים	7 ימים	היקבעות סופית
180-220 mPa.s	180-220 mPa.s	צמיגות
-	>82.2MPa	חוזק דחיסה (BS6319)
-	>10.5MPa	חוזק מתיחה
-	>29MPa	חוזק גמישות
-	4.1MPa	חוזק הדבקות
-	1.8MPa	BS1881:207 מבחן משיכה
90 דקות	20-30 דקות	זמן ג'ל (מסה של 200 ג')
		כל הנתונים שבדקו ב- 25 מעלות

הוראות שימוש

כמו בכל יישום במערכות אפוקסי, להכנת פני השטח חשיבות מכרעת. משטחי בטון או סדקים שאמורים להשתמש בהם עם החומר יש לנקות ע"י אויר או מים כדי להבטיח הדבקות טובה של המוצר. במשטחי בטון אשר מיועדים להזרקה, יש לנקותם באמצעות כלים מכאניים.

מוצרים מקצועיים לאיטום ובנייה, יעוץ ושיווק



טאמרז 210

שרף הזרקה אפוקסי בצמיגות נמוכה מאוד

אריזה

טאמקריט CR זמין במכלים של 1.5 ליטר ו-7.5 ליטר .

אחסון

יש לאחסן טאמרז 210 בטמפרטורת החדר (מינימום 10°C ומקסימום 38°C), במקום יבש ולא חשוף לאור השמש. שמירה על תנאים אלו וכן אריזה סגורה יבטיחו אורך חיי מדף של שנה לפחות.

בריאות ובטיחות

יש להשתמש טאמרז 210 אך ורק לפי ההוראות. מומלץ לקרוא בעיון את דף המידע לצורך עבודה בטוחה בשימוש בחומר. יש לשמור בקפדנות על המלצות היצרן בעניין אמצעי מיגון למען הגנתכם האישית. ניתן לקבל את דף המידע בעניין בטיחות המוצר על פי דרישה מנציג חברת א.מ.ש.י.א.י.ט.ו.ם.



מוצרים מקצועיים לאיטום ובנייה, יעוץ ושיווק