

# טאמרז 310

ג'ל אפוקסי אוניברסלי

| יתרונות מוצר   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>הדבקות מצוינת</li> <li>בלתי מתכווץ</li> <li>יחס תערובת פשוט מבטיח ערבוב אחיד</li> <li>לאחר ייבוש סופי יגיע לחוזק לחיצה של 80 מגפ"ס</li> </ul>             |
| שימושים אופייניים  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>איטום פני שטח לפני הזרקה</li> <li>תיקון חורים וליקויים בבטון</li> <li>קביעת מוטות עיגון אופקיים ואנכיים</li> <li>הדבקת מגוון סוגי מוצרים לבטון</li> </ul> |

## תיאור

טאמרז 310 הינו ג'ל אפוקסי שמיועד לאיטום סדקים לפני הזרקה. בנוסף, הוא משמש גם להדבקה, תיקונים וקיבוע של מגוון חומרים לבטון.

החומר אינו רגיש ללחות ולכן הוא יתקשה גם בסביבה לחה.

ניתן להוסיף לו חול סיליקה יבש בכדי ליצור תערובת ג'ל סמיכה שניתן ליישמה במשטחים אנכיים עד 50 מ"מ עובי.

## נתונים טכניים

| TamRez 310                  |             |
|-----------------------------|-------------|
| צבע                         | אפור        |
| צפיפות                      | 1.4         |
| יחס ערבוב                   | 1:1 לפי נפח |
| זמן עבודה (85 ג')           | 20 דקות     |
| זמן ג'ל (0.1 מ"מ)           | 25 דקות     |
| ייבוש סופי                  | 1 ימים      |
| צמיגות                      | משחה חלקה   |
| חוזק הדבקה בהטיה (אלכסונית) | 20.6 מגפ"ס  |
| חוזק מתיחה, 7 ימים          | 3.0 מגפ"ס   |
| חוזק דחיסה                  |             |
| 4 שעות                      | 25 מגפ"ס    |
| 24 שעות                     | 45 מגפ"ס    |
| 7 ימים                      | 80 מגפ"ס    |

## הוראות שימוש

כמו בכל יישום של דבק אפוקסי, להכנת פני השטח חשיבות מכרעת. את פני שטח מבטון יש לנקות ע"י התזת מים או אמצעים מכניים אחרים. יש להסיר את כל החלקים הרופפים והלא יציבים. פני השטח צריכים להיות יבשים ונקיים מאבק ושומנים בכדי להבטיח הדבקות מעולה לתשתית. ערבב בנפרד כל מרכיב מהחומר בעזרת מערבול מקדחה למשך 30 שניות ולאחר מכן מזוג את הכמות המתאימה מכל רכיב לתוך מיכל גדול מפלסטיק וערבב למשך 3 דקות אופן היישום על פני השטח מתבצע באמצעות שפכטל או מאלג'.

## אחסון

יש לאחסן טאמרז 310 בטמפרטורת החדר (מינימום 10°C ומקסימום 38°C), במקום יבש ולא חשוף לאור השמש. שמירה על תנאים אלו וכן אריזה סגורה יבטיחו אורך חיי מדף של שנה לפחות.

## בריאות ובטיחות

יש להשתמש טאמרז 310 אך ורק לפי ההוראות. מומלץ לקרוא בעיון את דף המידע לצורך עבודה בטוחה בשימוש בחומר. יש לשמור בקפדנות על המלצות היצרן בעניין אמצעי מיגון למען הגנתכם האישית. ניתן לקבל את דף המידע בעניין בטיחות המוצר על פי דרישה מנציג חברת א.מ.ש.י.א.י.ט.ו.ם.

מוצרים מקצועיים לאיטום ובנייה, יעוץ ושיווק