

טאמרז 440

שרף אפוקסי גמיש

תיאור

טאמרז 440 הינו שרף אפוקסי המשמש לאיטום גמיש של חיבורים אופקיים.

ניתן להשתמש בו גם כשרף הזרקה גמיש לסדקים לא מבניים.

שימושים אופייניים	יתרונות מפתח
<ul style="list-style-type: none"> מפעלים הידרו-אלקטריים תעלות מים מי שופכין וקווי ביוב הזרקה לסדקים נעים חיבורי רצפה גמישים 	<ul style="list-style-type: none"> גמיש ביותר (התארכות 100%) צמיגות נמוכה נדבק לתשתיות לחות חיי מדף של שנה לפחות ניתן לשימוש עם חומר מילוי במידת הצורך

נתונים טכניים

טאמרז 440			
תערובת	רכיב B	רכיב A	מוצקים לפי נפח
-	100%	100%	צבע
צלול/ענבר	צלול/ענבר	צלול	צפיפות
1.05	1.00	1.12	חיי מדף
-	1 שנה	1 שנה	יחס ערבוב
לפי נפח 1:1		זמן עבודה (85 ג')	
20-30 דקות		זמן ג'ל (0.1 מ"מ)	
5-7 שעות		ייבוש סופי	
3 ימים		צמיגות	
300-500mPa.s		כל הנתונים נבדקו בטמפ' של 25 מעלות	

הוראות שימוש

כמו בכל יישום של דבק אפוקסי, להכנת פני השטח חשיבות מכרעת. את פני שטח מבטון יש לנקות ע"י התזת מים או אמצעים מכניים אחרים. יש להסיר את כל החלקים הרופפים והלא יציבים. פני השטח צריכים להיות יבשים ונקיים מאבק ושומנים בכדי להבטיח הדבקות מעולה לתשתית. ערבב בנפרד כל מרכיב מהחומר בעזרת מערבול מקדחה למשך 30 שניות ולאחר מכן מזוג את הכמות המתאימה מכל רכיב לתוך מיכל גדול מפלסטיק וערבב למשך 2 דקות. אופן היישום על פני השטח מתבצע באמצעות מברשת או רולר.

תפוקה

1 ק"ג = 0.95 ליטר

אחסון

יש לאחסן טאמרז 440 בטמפרטורת החדר (מינימום 10°C ומקסימום 38°C), במקום יבש ולא חשוף לאור השמש. שמירה על תנאים אלו וכן אריזה סגורה יבטיחו אורך חיי מדף של שנה לפחות.

בריאות ובטיחות

יש להשתמש טאמרז 440 אך ורק לפי ההוראות. מומלץ לקרוא בעיון את דף המידע לצורך עבודה בטוחה בשימוש בחומר. יש לשמור בקפדנות על המלצות היצרן בעניין אמצעי מיגון למען הגנתכם האישית. ניתן לקבל את דף המידע בעניין בטיחות המוצר על פי דרישה מנציג חברת א.מ.ש.י.א.י.ט.ו.ם.

מוצרים מקצועיים לאיטום ובנייה, יעוץ ושיווק