

טאמפור 130 אקו	
מראה	נוזל חום
צפיפות ב- 25°C	1.21 גרם / סמ"ק
צמיגות ב 25°C	בוחש Brookfield DV 11 מ.ס. 300-400 מילי-פסקל-שניה
2 במהירות 60 סל"ד	
טאמקאט 130	
מראה	נוזל צלול
צפיפות ב- 25°C	1.02 גרם / סמ"ק
צמיגות ב 25°C	בוחש Brookfield DV 11 מ.ס. 40-55 מילי-פסקל-שניה
2 במהירות 60 סל"ד	



בדיקות טאמפור (אקו) 130 – כל הבדיקות ביחס הערבוב הבא:

טאמפור 130: 100 חלקים משקלי
טמקאט 130: כאחוז משקלי מטאמפור 130 כמוגדר בתוצאות.
מים: בכל הבדיקות 10 חלקים משקלי

כמות טמקאט 130				טמפרטורה
10%	7.5%	5%	2.5%	
זמן הקרמה				
14-16 שניות	17-19 שניות	28-29 שניות	45-50 שניות	15°C
14-15 שניות	17-18 שניות	20 שניות	55 שניות	25°C
זמן תפיחה				
2 דקות	2 דקות	4 דקות	8 דקות	15°C
15 שניות	55 שניות	15 שניות	5 שניות	
1 דקות	2 דקות	3 דקות	6 דקות	25°C
45 שניות	20 שניות	20 שניות	50 שניות	
זמן חופשי ליישום				
4 דקות	7 דקות	12 דקות	39 דקות	15°C
10 שניות	35 שניות	55 שניות		
5 דקות	6 דקות	8 דקות	9 דקות	25°C
	40 שניות	10 שניות		
קצב התפשטות				
28X	15X	11X	8X	10°C
29X	20X	14X	9X	15°C
30X	25X	15X	10X	25°C
30X	25X	20X	10X	35°C

כל הנתונים הטכניים המפורטים למעלה מבוססים על ניסויים שבוצעו בתנאי מעבדה.

טאמפור 130 הינו חלק מסדרת החומרים האקולוגיים החדשים והינו שרף חד רכיבי בעל כושר הקצפה גבוה, גמיש למחצה ומגיב במגע עם מים. טאמפור 130 (אקו) פותח לאטימה יעילה של סדקים וחיבורים במבנים שהינם בעלי חופש תנועה מסוים. השרף יוצר אטימה על ידי קצף אטום גמיש למחצה. מהירות הראקציה ניתנת לוויסות בשימוש בטאמקאט 130 וכך מתאפשרת גמישות באתר העבודה. טאמפור 130 (אקו) הינו נטול פתאלטים וידידותי לסביבה.

טאמפור 130 (אקו) נבחן בהתאם לתקן EN1504-5 בתאימות לתו תקן CE.



יתרונות עיקריים

- ✓ ללא פתאלטים, ידידותי לסביבה, אינו רעיל.
- ✓ זמני ראקציה ניתנים לשינוי.
- ✓ גמיש למחצה.
- ✓ מגיב גם עם מי מלח או מים מינרליים.
- ✓ צמיגות בינונית

יישומים אופייניים

- ✓ אטימה למניעת נזילות מים.
- ✓ אטימה לסדקים וחיבורים נוזלים.
- ✓ אטימה כנגד נזילות בעבודות בנייה ובלוקים.
- ✓ מילוי חללים קטנים.
- ✓ איטום אחורי.



אף כי כל המידע ו/או המפרטים הכלולים כאן הם למיטב ידיעתנו, נכונים ומדויקים, אנו תמיד ממליצים לבצע בדיקה על מנת לאמת את התאמת המוצר לצרכים. אנא שימו לב - תנאי מזג האוויר האזוריים עלולים לגרום לשינוי בביצועי המוצר. לא ניתנת או משתמעת כל אחריות בהקשר להמלצות או הצעות כלשהן שבוצעו על ידנו או על ידי נציגינו, סוכנינו או מפיצינו. המידע בגיליון הנתונים הנוכחי תקף מהתאריך המוצג, והוא גובר על כל הנתונים הקודמים. אנא בדקו מול נציג חברת א.מ.שי איטום בע"מ על מנת לוודא שזוהי המהדורה העדכנית. המוצר נקרא טאמפור 130 בעבר.

גיליון נתונים טכניים

שרף פוליאוריתן חצי גמיש

אריזה

הנחיות ליישום

טאמפור 130 (אקו) מסופק בפחי מתכת של 20+2 ק"ג, גודל האריזה עשוי להשתנות בכפוף לתקנות ולדרישות המקומיות. נא לפנות לנציג מחברת א.מ.שי איטום למידע נוסף.

טאמפור 130 (אקו) הינה מערכת מלאה לאיטום מים ומילוי של חללים במבני בטון ומבנים בבנייה.

ניתן להתאים את זמן הראקציה על ידי שינוי יחס הקטליזטור מ- 2% עד 10%.

אחסון

יש לאחסן את טאמפור 130 (אקו) / טאמקאט בטמפרטורת החדר (לפחות 10°C ועד 38°C), לשמור אותו יבש ומוסתר מקרינת שמש ישירה. אם תנאים אלה נשמרים ואריזת המוצר נותרת סגורה, ניתן לצפות לחיי מדף של שנה אחת.

התגובה עם מים מייצרת קצף פוליאוריתן חצי קשיח. הקצף הינו הידרופובי ועמיד לכימיקלים. ניתן להתאים את זמן הראקציה בין 1 ל- 40 דקות. ראו טבלת זמני ראקציה בעמוד הקודם. השרף המעורבב יכול להיות מוזרק באמצעות משאבת הזרקה חד-רכיבית בלחץ גבוה. בסיום היישום, יש לבצע ניקיון יסודי של המשאבה באמצעות טאמפור קלינר. במידה ונדרש מידע נוסף לגבי משאבות ואביזרים, צרו קשר עם נציג חברת א.מ.שי איטום בע"מ

בטיחות וגהות

יש להשתמש ב טאמפור 130 (אקו) / טאמקאט רק באופן שהוגדר. אנו תמיד ממליצים שגיליון נתוני הבטיחות ייקרא בקפידה לפני יישום החומר. יש למלא בדקדקנות את המלצת היצרן לציוד מגן להגנתכם האישית. ניתן לקבל את גיליון נתוני הבטיחות לפי דרישה מנציג חברת א.מ.שי איטום בע"מ.

הערה: יש להתאים את טמפרטורת החומר לטמפרטורת סביבת היישום לפחות עד 12 שעות.

חשוב: יש לשמור על אריזות סגורות ואטומות כאשר לא בשימוש. לחות עשויה להיספג בטאמפור מהסביבה ולגרום לו להגיב.

יש לתת תשומת לב מיוחדת ליישומים בטמפ' של מתחת ל- 10°C בכדי למנוע התגבשות אפשרית.

אף כי כל המידע ו/או המפרטים הכלולים כאן הם למיטב ידיעתנו, נכונים ומדויקים, אנו תמיד ממליצים לבצע בדיקה על מנת לאמת את התאמת המוצר לצרכים. אנא שימו לב - תנאי מזג האוויר האזוריים עלולים לגרום לשינוי בביצועי המוצר. לא ניתנת או משתמעת כל אחריות בהקשר להמלצות או הצעות כלשהן שבוצעו על ידנו או על ידי נציגינו, סוכנינו או מפיצינו. המידע בגיליון הנתונים הנוכחי תקף מהתאריך המוצג, והוא גובר על כל הנתונים הקודמים. אנא בדקו מול נציג חברת א.מ.שי איטום בע"מ על מנת לוודא שזוהי המהדורה העדכנית.

רח' החרושת 49 קריית ביאליק, מיקוד 2751057, טל': 04-6046525

אימייל: info@amsi.co.il www.amsi.co.il

normet

TamPur 130 (Ecc Range) V1UK21 – 2022.12