

נאוטקסטיל

בד פוליאסטר לא ארוג 50 גר'/מ"ר המשמש לשיריון מערכות איטום משחתיות

תיאור

בד פוליאסטר לא ארוג עם משקל 50 גרם גר' / מ"ר, מתאים לחיזוק חומרי איטום המיושמים בהברשה



אריזה

גלילים 1.08 מ', 0.54 ס"מ
סרטים: 0.5, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 ס"מ

- מערכות איטום משחתיות משורינות - אידאלי לחיזוק מערכות איטום אלסטומריות על בסיס מים (כגון נאופורף פי.יו, נאורוף, רוינקס רוף, סילטקס סופר, וכו')
- חיזוק מקומי של חומרי איטום משחתיים באזורים קשים ופרטים, סדקים, חבורים בין משטחים אנכיים לרצפה וכו'.

תכונות - יתרונות

- אינו דורש צריכת חומר גבוהה כדי להיספג ולהיטמע לפני השטח
- משפר את תכונות גישור הסדקים של מערכת האיטום
- מקל על היישום על ידי עובי מוגבר ואחיד של מערכת האיטום
- מגדיל באופן משמעותי את החוזק המכאני ואת העמידות של מערכות איטום
- יישום קל ומהיר
- מסתגל בצורה מושלמת לאזורים ופרטים קשים
- מתאים ליישום של מערכות משורינות בכל משטח הפרויקט או רק באופן מקומי בנקודות או אזורים נבחרים

מאפיינים טכניים	
50 גר' / מ"ר	מסה ליחידת שטח (EN ISO 9864)
40% ≤	התארכות בעומס מרבי (EN ISO 10319)
150 ניוטון	עמידות לנקב סטטי CBR (EN ISO 12236)

הוראות שימוש

לאחר הכנת התשתית ויישום שכבת היסוד המתאימים, מיישמים את השכבה הראשונה של חומר האיטום בהברשה עפ"י הוראות היישום, בזמן שהשכבה הראשונה עדיין טרייה, יש לפרוס **נאוטקסטיל** על פני המשטח ומשלים אותו בתוך הציפוי תוך הקפדה על כך שלא יוצרו קמטים או בועות. לאחר מכן מורחים על גבי החיזוק שכבה שנייה, כך שבד הפוליאסטר משתלב באופן מלא בתוך חומר האיטום (יישום "רטוב על רטוב" של שתי שכבות כאשר הבד נמצא ביניהן). מומלץ שגילי חומר החיזוק יחפפו ב-10 ס"מ. כאשר המשטח יבש לציפוי מחדש, רצוי ליישם לפחות שכבת איטום אחת נוספת של חומר האיטום המשחתי, בהתאם להוראות הגיליון הנתונים הטכניים המתאים.

הערות מיוחדות

קיימות הגבלות בהתאם לגיליון הנתונים הטכניים של חומר האיטום המשחתי המתאים

צבע	לבן
אריזה	גליל 1.08 מ', גליל 0.54 ס"מ סרט 0.5, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 ס"מ
יציבות באחסון	ללא הגבלה, כאשר מאוחסן באריזתו המקורית, ללא קמטים ובתוך מבנה בתנאים יבשים וטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ לבין $+35^{\circ}\text{C}$

המידע הכלול בגיליון נתונים זה בנוגע לשימושים וליישומים של המוצר, מבוסס על הניסיון והידע של חברת א.מ.שי איטום בע"מ. הוא מוגש כשירות למתכננים וקבלנים על מנת לסייע להם למצוא פתרונות פוטנציאליים. אולם, כספקית, חברת א.מ.שי איטום בע"מ אינה שולטת בשימוש הנעשה במוצר בפועל, ולפיכך אינה אחראית לתוצאות השימוש. כתוצאה מהמשך הקידמה הטכנולוגית, על הלקוחות שלנו לבדוק עם המחלקה הטכנית שגיליון הנתונים הנוכחי לא שונה במהדורה מאוחרת יותר.

רח' החרושת 49 קריית ביאליק, מיקוד 2751057, טל': 04-6046525

אימייל: info@amsi.co.il www.amsi.co.il